

Adherencia  
directa sin lijar<sup>(1)</sup>  
Multi-superficies

Renovación de la  
superficie de tarimas  
y parquets de madera  
barnizados, aceitados,  
pre-barnizados  
o pre-aceitados  
de fábrica, suelos  
laminados y PVC

Oculto los arañazos  
superficiales y reaviva  
los suelos desgastados

Adherencia perfecta  
con 1 sola capa

Sin imprimación

Alta resistencia  
a las manchas  
y los arañazos

Muy cubriente

Trabajo acabado  
en 1/2 día

Sin olor

# Barniz de Renovación

## Barniz Suelos 2 Componentes



### USO Y PRESENTACIÓN

- BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON permite renovar los suelos de parquet de madera barnizados o aceitados, pre-barnizados o pre-aceitados de fábrica, así como los suelos laminados y de PVC desgastados y deslustrados<sup>(2)</sup>, sin necesidad de dejar el soporte en crudo o reemplazar el pavimento por uno nuevo.
- Su formulación exclusiva con un alto poder humectante y la adición de un endurecedor garantizan una adhesión perfecta, así como una alta resistencia al tránsito y las agresiones químicas (manchas).
- La aplicación de BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON es simple y rápida: se aplica directamente sin imprimación. Solamente se requiere una preparación muy simple de la superficie y se aplica en una sola capa lo que permite una rápida puesta en servicio de las instalaciones.
- Disponible en 2 aspectos: satinado, mate.

<sup>(2)</sup>Desgaste superficial: zonas de paso, rasguños superficiales, micro-arañazos, aspecto deslustrado.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

La preparación depende de la naturaleza del suelo a renovar<sup>(1)</sup>:

- **En parquets barnizados (en obra o en origen-fábrica):**  
Lijar ligeramente con un pulidora orbital de suelo equipada con una malla abrasiva de grano 120. Eliminar el polvo minuciosamente y fregar la superficie con el LIMPIADOR HIPERACTIVO BLANCHON o con alcohol. La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar el BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON.
- **En parquets aceitados (en obra o en origen-fábrica) suelos laminados y PVC:**  
Pulir suavemente la superficie con una pulidora equipada con una almohadilla/pad verde sin llegar a alterar el aspecto y eliminar el polvo minuciosamente. Después fregar la superficie con el LIMPIADOR HIPERACTIVO BLANCHON o con alcohol. La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar el BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON.
- Hacer una prueba de agarre previamente, en una zona poco visible, antes de aplicar en producto en todo el suelo.
- No aplicar sobre suelos encerados, tratados con aceite de linaza o suelos de linóleo. Para más información, consulte con nuestro departamento técnico.
- **IMPORTANTE: un suelo de parquet barnizado que presenta un desgaste del barniz hasta la madera, se tendrá que lijar completamente hasta dejar la madera en crudo para volver a barnizarlo de nuevo.**

### APLICACIÓN

#### Mezcla

- Agite bien el BARNIZ y luego mezcle: 0.25L ENDURECEDOR (Comp.B) en los 2.5L de BARNIZ (comp.A); 1 parte de endurecedor para 10 partes de BARNIZ (en volumen).
- Mezclar cuidadosamente e inmediatamente después de añadir el endurecedor durante 2 a 3 min. La mezcla está lista para su uso y se puede usar durante una hora y media.
- **IMPORTANTE: los 2 componentes del kit son específicos y no se pueden mezclar con otros productos. Nunca aplique el BARNIZ RENOVACIÓN sin su ENDURECEDOR.**
- No es necesaria la dilución en condiciones normales.

#### Aplicación

- No barnizar un suelo a una temperatura inferior a 12°C y con una humedad relativa superior al 85% (de conformidad con la D.T.U. en vigor); No aplicar en maderas con humedad superior al 11%. Utilizar solo en zonas bien ventiladas.
- La aplicación se realiza con un rodillo, paletina tipo "spalter" o brocha (para las orillas y las esquinas), en 1 capa regular y bien "cargada" (12m<sup>2</sup>/L).
- En parquet aceitado, después de haberse secado la primera capa de BARNIZ DE RENOVACIÓN, si la apariencia obtenida no es homogénea, aplique una segunda capa de BARNIZ DE RENOVACIÓN. Realizar un lijado superficial antes de aplicar la 2ª capa (malla abrasiva grano 120) y eliminar el polvo seguidamente. No exceder las 48 horas entre capas.

**Blanchon**

# Barniz de Renovación

## Limpieza de las herramientas

- Inmediatamente después del uso, con agua.
- Proteger el medio ambiente:
  - Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien.
  - Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; Dejar que esta agua se evapore.
  - Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
  - Cerrar bien el envase después de su uso.
  - No verter residuos por el desagüe.
  - Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.

## SECADO, ENDURECIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

- Secado libre de polvo: 30 - 45 minutos.
- Secado "lijable/recubrible": 3 horas en condiciones normales de secado.
- No sobrepasar 48 horas entre las 2 capas.
- Tránsito ligero: 24 horas aproximadamente, en condiciones normales.
- Dureza definitiva - curado: de 5 a 7 días. Tomar algunas precauciones durante los primeros días: No tapar con toldos o papel protector, no colocar alfombras. No desplazar muebles. Barrer con una mopa o aspirar con un aspirador. No fregar con agua ni con bayeta/mopa humedecida hasta transcurrir los 10 primeros días.
- Enseguida: colocar fieltros protectores bajo las patas de las silla, taburetes y mesas. También es aconsejable colocar un felpudo en la entrada de la vivienda para ayudar a retener el polvo y la gravilla. No dejar agua u otro líquidos depositados que se hayan podido verter al suelo barnizado, en tal caso secar el agua rápidamente (proteger bien las macetas y jarrones con platos).

## RENDIMIENTO

- 12 m<sup>2</sup> por litro por capa.

## CONSERVACIÓN

- Componente A (BARNIZ): almacenar protegido de las heladas (prestar atención en guardar los productos en el interior de vehículos).
- Componente B (ENDURECEDOR): no le afectan las heladas.
- Tapar cuidadosamente los 2 componentes tras su uso.
- **IMPORTANTE: se aconseja limpiar bien secando con un trapo el borde de la botella del endurecedor tras su uso, por tal de que no se quede pegado el tapón al envase.**

## MANTENIMIENTO

- El BARNIZ DE RENOVACIÓN facilita la limpieza de los suelos.
- **IMPORTANTE: esperar 10 días antes de fregar el suelo por primera vez, con el fin de que el BARNIZ RENOVACIÓN, seque completamente en profundidad.**
- LIMPIEZA FRECUENTE: eliminar el polvo con la ayuda de un aspirador (o mopa) asociado a una fregado en húmedo cuando sea necesario (utensilios bien escurridos y nunca chorreando). Utilizar LAGOON® para la limpieza diaria con una mopa de micro-fibra. Y utilizar el limpiador CLEANER® para desengrasar y limpiar en profundidad los suelos barnizados, laminados y plásticos. Este producto ayuda a preservar es aspecto inicial del barniz.
- EVITAR USAR: la pulidora orbital, fregona de tiras, abrillantadores de silicona, ceras, productos con amoníaco o detergentes agresivos, etc... es decir, todos aquellos materiales o productos susceptibles de dar lustre o brillo al suelo.

## DATOS TÉCNICOS

USO	Barniz renovación parquets barnizados, aceitados suelos laminados y PVC
TIPO DE RESINAS	Comp. A : poliuretano en fase acuosa Comp. B : poliuretano hidrosoluble
CLASIFICACIÓN AFNOR	Comp. A : Familia 1, clase 7b2 Comp. B : Familia 1, clase 6a
DENSIDAD DE LA MEZCLA	1,03 (a 20°C)
VISCOSIDAD	Comp. A : 220 centipoises (BROOKFIELD) Comp. B : 200 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMACIONES REGLAMENTARIAS	Consultar las Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondientes (disponibles bajo solicitud o en <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ). Comp B : Peligroso. Respetar las precauciones de uso.
MEZCLA Y CATALIZADO	10 partes de Comp. A + 1 parte de Comp. B
PRECAUCIONES DE USO	No aplicar por debajo de 12°C. Mantener fuera del alcance de los niños.
LIJADO - RECUBRIBLE	3 horas según temperatura e higrometría
RESISTENCIA A LA ABRASION TABER	No aplicable (depende del sistema renovado)
RESISTENCIA A LOS GOLPES	No aplicable (depende del sistema renovado)
RESISTENCIA A LOS ARÁÑAZOS	No aplicable (depende del sistema renovado)

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida en enero de 2019

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

50 8<sup>ème</sup> Rue  
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON - Est. 1832 - A stock company with a board of directors and a supervisory board, with a registered capital of 4 258 258  
390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)