

Fondo Duro S.O.



PRESTACIONES

Seco en 45 minutos



Excelente adherencia



Fácil aplicación



RECOMENDACIÓN

Imprimación de secado rápido para todo tipo de usos (vitrificaciones o encerados)



Recomendado para: maderas exóticas, maderas resinosas



Utilizable antes de: Belmont®, Intensiv™, Sport®, Allroad™, Initial®, Poly Plus o VP P.U.



UTILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

- El **Fondo Duro S.O.** Blanchon es un tapaporos monocomponente para parquet.
- El **Fondo Duro S.O.** está previsto para aplicarse antes de los vitrificadores Blanchon: Belmont®, Intensiv™, Sport®, Allroad™, Initial®, Poly Plus o VP P.U.
- El **Fondo Duro S.O.** Blanchon sólo tiene un ligero olor para una mayor comodidad de uso.
- El **Fondo Duro S.O.** Blanchon es una excelente imprimación para un encerado.
- Como se aplica de manera fácil y se seca rápidamente, permite un ahorro de tiempo considerable.
- El **Fondo Duro S.O.** Blanchon se recomienda para "fijar" el Tinte Para Madera Blanchon, el Envejecedor Madera Blanchon o el Tinte Para Parquet Roble Antiguo Blanchon antes de la aplicación de un vitrificador aqua-poliuretano.
- Sus propiedades de adherencia son muy apreciadas para una buena fijación de los vitrificadores en maderas exóticas (especies raras, consultarnos).

Nota: el **Fondo Duro S.O.** no se recomienda para su uso en salas de deportes, pero puede utilizarse bajo el Sport® Blanchon en lugares donde se busca un acabado antideslizante: asilos, escuelas, establecimientos de atención al público, etc.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Alisar mediante lijado un parquet nuevo o antiguo: la madera a vitrificar se lijará "a fondo" (grano 24 ó 36), se afinará con un grano de 50 ó 60 y el lijado de acabado se realizará con un grano de 80 usado, 100 o 120 (ver Anexo*, en la página 2 para obtener los detalles de lijado de un parquet).
- A continuación, se quitará el polvo minuciosamente.
- El parquet deberá estar perfectamente limpio y seco: por lo general, humedad inferior al 10%; consultar los D.T.U. vigentes (prohibir el uso de detergentes o de agentes blanqueadores).

Tratamiento insecticida

- Sólo pueden utilizarse los productos de tratamiento recomendados por Blanchon.

Tintado

- Los parquets lijados (maderas "sin tratar") pueden teñirse con el Aquateinte™ 2K Blanchon, el Tinte Para Madera especial parqueteros (tonos madera, tonos color o tonos pastel), el Envejecedor Madera (tonos positivos) o el Tinte Para Parquet Roble Antiguo.

Importante: el uso del **Fondo Duro S.O.** es indispensable para "bloquear" el Tinte Para Madera, el Envejecedor Madera o el Tinte Para Parquet Roble Antiguo, antes de la aplicación de un vitrificador en fase acuosa o del Original Wood® Environment. Es inútil antes de la aplicación de un vitrificador tradicional (en fase solvente) o, en todos los casos, sobre el Aquateinte™ 2K.

PUESTA EN PRÁCTICA Y APLICACIÓN

- Sin mezcla: el **Fondo Duro S.O.** Blanchon está listo para el uso.
- Agitar bien el bidón antes del uso.
- El **Fondo Duro S.O.** no necesita ninguna disolución.
- Como para todos los vitrificadores de parquets, no se recomienda aplicar el **Fondo Duro S.O.** sobre un parquet a una temperatura inferior a 12 °C en el suelo y una humedad relativa superior al 85% (según los D.T.U. vigentes); no aplicar sobre una madera cuya humedad sea superior al 10%. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. No dejar plantas ni acuarios en contacto con los vapores de disolventes.
- La aplicación se realiza mediante cepillo ancho, rodillo (cerdas cortas) o pistola airless, en una capa regular y abundante, que no se recomienda "trabajar" (secado rápido).
- El **Fondo Duro S.O.** también puede aplicarse con una espátula (hoja lisa); en este caso, se necesitan 3 capas cruzadas. Sobre haya, cerezo silvestre y arce, no aplicar el **Fondo Duro S.O.** con espátula.
- El **Fondo Duro S.O.** se aplica en una capa, directamente sobre la madera (llegado el caso, teñida y/o tratada). La capa se seca en 30 minutos en condiciones de uso normales.
- El **Fondo Duro S.O.** puede lijarse y recubrirse con la vitrificación elegida en 45-60 minutos.
- Tras la primera capa, se recomienda realizar un ligero lijado con monocepillo (disco abrasivo) o a mano y volver a quitar el polvo.
- No esperar más de 48 horas entre capas.

Blanchon

Fondo Duro S.O.

Limpeza de los utensilios

- Inmediatamente después del uso, con el Disolvente Syntilac Blanchon o el Disolvente De Limpeza Blanchon.
- Volver a tapar cuidadosamente tras el uso. No tirar los residuos por el desagüe.

SECADO

- Secado excluido el polvo: 20 a 30 minutos aproximadamente según temperatura y grado higrométrico.
- Secado "listo para lijar/recubrir": 45 a 60 minutos en condiciones normales.
- No superar las 48 horas entre la capa de **Fondo Duro S.O.** y la primera capa de vitrificador.

RENDIMIENTO

- De 7 a 10 m² el litro, por capa aproximadamente.

DATOS TÉCNICOS

UTILIZACIÓN	Imprimación para vitrificadores de parquets
TIPOS DE RESINAS	Sintéticas
CLASIFICACIÓN AFNOR	Familia 1, clase 5b/7
DENSIDAD	0,82 (a 20 °C, según NF T 30020)
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente (disponible en www.quickfds.com)
VISCOSIDAD	130 a 150 centipoises (viscosímetro Brookfield, a 20°C)
POSIBILIDAD DE LIJAR - RECUBRIR	45 a 60 minutos aproximadamente en condiciones normales
ADHERENCIA	Excelente en parquets preparados

*ANEXO: LIJADO DE UN PARQUET A MÁQUINA

- Se realiza mediante una pulidora de parquets, una lijadora de orillas y un raspador para las esquinas.
- La pulidora de parquets se utiliza en el sentido de la luz o mejor aún, si es posible, en el sentido del veteado de la madera.
- Avanzar regularmente para tratar toda la superficie de forma idéntica.
- 1ª pasada: grano grueso (24, 30 ó 36) para eliminar las capas de antiguos tratamientos del parquet y alisarlo.
- 2ª pasada: grano medio (50 ó 60) para uniformizar la superficie.
- 3ª pasada: grano fino imperativo (100 ó 120) para garantizar un bonito acabado.
- Proceder con el contorno de la estancia (lijadora de orillas y raspador).
- El pulido con un monocepillo equipado con un disco abrasivo (100 ó 120) perfecciona la preparación de la superficie, en particular sobre parquets que presentan alternancias de veta: mosaico, espiga, bastón roto, punta Hungría, etc.
- Quitar el polvo minuciosamente con un aspirador potente (superficie a vitrificar así como plintos, rebordes de ventanas y radiadores).

Ficha Técnica difundida por el Servicio de Documentación el 01.06.2012, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 01.06.2012.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

Respeto
del hombre y del
medio ambiente



www.blanchon.com

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Est. 1832 - A stock company with a board of directors and a supervisory board, with a registered capital of € 4 258 258
390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - E-mail: info.uk@blanchon.com
Internet : www.blanchon.com