

Initial®



PRESTACIONES

Ecolabel Europeo

Gran poder de revestimiento

Muy alta resistencia

Conserva las maderas naturales

Inodoro

Puede cubrirse en 3 h

RECOMENDACIÓN

Todo tipo de vitrificaciones, incluso sobre maderas exóticas

Recomendado en 3 capas, directamente sobre parquet preparado o sobre Prim'Sealer, Prim'Gold® o Fondo Duro S.O.

UTILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

- **Initial®** Blanchon es un vitrificador para parquet de aqua-poliuretano en fase acuosa e inodoro. Sus prestaciones técnicas y su fórmula (que contiene un índice de C.O.V. extremadamente bajo⁽¹⁾, conforme a las exigencias medioambientales del Ecolabel Europeo y respetuosa con el hombre y el medio ambiente) responden a los criterios ecológicos más exigentes.
- **Initial®** es ideal para realizar los parquet claros, conservando su color original.
- Procedente de una nueva tecnología de formulación, **Initial®** se beneficia de un excelente poder de revestimiento (uso en 3 capas o 2 capas sobre Prim'Sealer Blanchon o Prim'Gold® Blanchon).
- **Initial®** se utiliza para la vitrificación de todo tipo de parquet debidamente preparados (ver apartado Preparación de los soportes): salas de estar, habitaciones, salones, escaleras, etc. Se aplica sobre todas las maderas generalmente utilizadas en parquet (especies raras, nogal y haya: consultarnos).
- **Initial®** está disponible en 3 aspectos incoloros: satinado, mate y ultramate.

⁽¹⁾según la Directiva 2004/42/CE.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Alisar mediante lijado un parquet nuevo o antiguo: la madera a vitrificar se lijará "a fondo" (grano 24 o 36), se afinará con un grano de 50 o 60 y el lijado de acabado se realizará con un grano de 100 o 120 (ver Anexo*, en la página 2, para obtener los detalles de lijado de un parquet).
- A continuación, se quitará el polvo minuciosamente.
- El parquet deberá estar perfectamente limpio y seco: por lo general, humedad inferior al 10%; consultar los D.T.U. vigentes (prohibir el uso de detergentes o de agentes blanqueadores).
- Sobre parquet encolados, se recomienda el uso de Pro Filler® Blanchon (aglutinante masilla aqua) o del Aglutinante Masilla Para Madera Blanchon para una obturación conservando el mismo color (consultar las Fichas Técnicas de estos productos).

Tratamiento insecticida

- Sólo pueden utilizarse los productos de tratamiento recomendados por Blanchon.

Tintado

- Los parquet lijados (maderas "naturales") pueden teñirse con el Aquateinte™ 2K Blanchon. En este caso, tras el secado de este último, aplicar directamente **Initial®** en 3 capas (o Prim'Sealer Blanchon o Prim'Gold® y 2 capas de **Initial®**). El Aquateinte™ 2K permite aplicar un sistema global en fase acuosa "color + fondo duro + vitrificador", sin tener que bloquear el color con un fondo duro tradicional sobre base disuelta.
- Los parquet lijados (madera "natural") también pueden teñirse con el Tinte Para Madera Blanchon especial parqueteros (tonos madera, tonos color o tonos pastel), el Envejecedor Madera Blanchon (tonos positivos) o el Tinte Parquet Roble Antiguo Blanchon. En este caso, tras el secado del tinte, aplicar una capa de Fondo Duro S.O. Blanchon (no utilizar Prim'Sealer ni Prim'Gold® en este caso) para bloquear el color. Aplicar a continuación 2 capas de **Initial®**.
- En cualquier caso, no lijar nunca el tinte, sino la primera capa de acabado para no alterar la coloración. Incluso se recomienda practicar el lijado con un abrasivo fino solamente antes de aplicar la última capa de vitrificador.
- No utilizar lasures.

Uso de imprimaciones

- Uso posible, en capa de fondo, de las imprimaciones Blanchon: Prim'Sealer, Prim'Gold® o Fondo Duro S.O. (consultar las Fichas Técnicas de estos productos).
- El uso de Prim'Sealer o de Prim'Gold® permite un trabajo completo de vitrificación de parquet inodoro, con una comodidad de aplicación perfecta. La coloración obtenida con Prim'Sealer en primera capa es idéntica a la de **Initial®** aplicado directamente sobre la madera, mientras que el uso de Prim'Gold® confiere a las maderas (en particular a las maderas tánicas: roble, castaño) un tono cálido, muy parecido al que resulta de una primera capa de Fondo Duro S.O.
- La aplicación del Fondo Duro S.O. permite un trabajo rápido y confiere a la madera un ligero realce del tono inicial. Por otra parte, el Fondo Duro S.O. es indispensable para "bloquear" el Tinte Para Madera especial parqueteros, el Envejecedor Madera (tonos positivos) y el Tinte Para Parquet Roble Antiguo antes de vitrificar con **Initial®** (ver apartado tintado).
- No se debe realizar una vitrificación en 2 capas con 1 capa de **Initial®** sobre 1 capa de Fondo Duro.

PUESTA EN PRÁCTICA Y APLICACIÓN

- Sin mezcla: agitar bien antes de usar.
- **Initial®** está listo para el uso. No es necesaria ninguna disolución.
- No vitrificar un parquet a una temperatura inferior a 12 °C en el suelo y una humedad relativa superior al 85%. No aplicar sobre una madera cuya humedad sea superior al 10%. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. No dejar plantas ni acuarios en las zonas donde se aplica el producto.
- La aplicación se realiza con rodillo (especial vitrificación) en 3 capas regulares y muy generosas (es posible utilizar una paletina spalter o un cepillo ancho sobre pequeñas superficies), o en 2 capas sobre la imprimación elegida (ver Preparación de los soportes). La apariencia ligeramente "lechosa" del vitrificador líquido desaparece en unos instantes, al secarse.
- Tras el secado de la primera capa, se recomienda realizar un leve lijado con monocepillo (disco abrasivo fino) y volver a quitar el polvo.
- Un lijado es indispensable si transcurren más de 24 horas entre 2 capas.

Limpieza de los utensilios

- Inmediatamente después del uso, con agua. No reutilizar el envase.
- Protejamos el medio ambiente:
 - Escurrir con cuidado el material tras la aplicación; secarlo bien.
 - Aclararlo con muy poca agua en un recipiente; dejar que el agua se evapore.
 - El residuo seco puede tirarse a la basura como se haría normalmente.
 - Cerrar bien en envase después del uso.
 - Llevar el envase vacío al vertedero.
 - Consultar con las autoridades locales para conocer las modalidades de eliminación y de recogida.
 - No tirar los residuos por el desagüe.

Blanchon

SECADO, ENDURECIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

- Secado excluido el polvo: 45 minutos.
- Secado "listo para lijar/recubrir": 3 horas aproximadamente en condiciones normales.
- No superar las 24 horas entre las capas (si se supera este plazo, lijado indispensable; ver apartado Aplicación, 6°).
- Dureza definitiva: 8 a 10 días.
- Poco tráfico: 24 horas.
- Ocupación del lugar: tomar ciertas precauciones los primeros días. No cubrir (lonas de protección) y no colocar alfombras sobre el parquet vitrificado durante los 10 días posteriores a la aplicación.
- A continuación: colocar protecciones adecuadas (filtro) bajo las patas de mesas y sillas. Si es necesario, un felpudo de calidad en la entrada de la estancia retendrá el polvo y la gravilla. No dejar que agua ni otros líquidos queden estancados en el parquet vitrificado (aislar bien los jarrones con flores).

RENDIMIENTO

- 10 m² el litro por capa, aproximadamente.

CONSERVACIÓN

- Guardar protegido de la congelación (prestar atención con el almacenaje en vehículos).
- Volver a tapar cuidadosamente tras el uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Initial® facilita el mantenimiento de todos los parquets, suelos y escaleras de madera.
 - Quitar el polvo regularmente con un aspirador o una escoba.
 - De vez en cuando, barrido húmedo, con material bien escurrido y que no gotee. Las manchas y rastros puntuales se eliminarán fácilmente con Lagoon® Blanchon o un detergente neutro (con una concentración normal de uso).
- Importante: esperar 10 días para la primera intervención, de modo que Initial® se seque perfectamente.
- No Utilizar: monocepillos, fregonas, abrillantadores con silicona, productos con amoníaco, detergentes abrasivos, etc., es decir, materiales y productos que pudieran contribuir con propiedades brillantes y deslizantes.
 - Los parquets vitrificados con Initial® y sujetos a una gran afluencia se mantendrán racionalmente con el Renovador Blanchon, el Cleaner Blanchon, el Métamat™ Blanchon [ver documentación sobre el Mantenimiento de parquets vitrificadas y las Fichas Técnicas de estos productos]. La frecuencia de este mantenimiento depende de la afluencia en los locales.
 - Sobre Initial® mate, utilizar solamente el Métamat™, Lagoon® y el Protector para no modificar el aspecto inicial. Asimismo, sobre el aspecto ultramate, sólo se recomiendan Lagoon®.

RENOVACIÓN

- Cualquier renovación con Initial® de una vitrificación anterior sólo deberá realizarse tras recuperar el estado natural de la madera (ver apartado Preparación de los soportes y Anexo*).

DATOS TÉCNICOS

UTILIZACIÓN	Vitrificador para parquets y suelos
TIPO DE RESINAS	Poliuretano-acrílico en fase acuosa
CLASIFICACIÓN AFNOR	Familia 1, clase 7b2
DENSIDAD	1,05 (a 20 °C, según NF T 30020)
VISCOSIDAD	140 centipoises [BROOKFIELD T2]
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente (disponible en www.blanchon.com o en www.quickfds.com)
SIN MEZCLA	Listo para el uso
POSIBILIDAD DE LIJAR - RECUBRIR	3 horas aproximadamente según temperatura y grado higrométrico
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN TABER	Pérdida de peso: 45 mg (muelas CS 10, 1000 giros, 1 kg)
RESISTENCIA A LOS GOLPES	50 cm (mandril de 400 g) (según NF T 30039)
RESISTENCIA A LOS ARANAZOS	Lápiz 7H
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Aceite vegetal, alcohol 40°, agua, café, té, tinta: sin observaciones (tras 20 días de secado, según NF T 30053). No utilizar productos con amoníaco

*ANEXO: LIJADO DE UN PARQUET A MÁQUINA

- Se realiza mediante una pulidora de parquets, una lijadora para los bordes y un rascador para las esquinas.
- La pulidora de parquets se utiliza en el sentido de la luz o mejor aún, si es posible, en el sentido del veteado de la madera.
- Avanzar regularmente para tratar toda la superficie de forma idéntica.
- 1ª pasada: grano grueso (24, 30 o 36) para recuperar el estado natural del parquet y alisarlo.
- 2ª pasada: grano medio (50 o 60) para uniformizar la superficie.
- 3ª pasada: grano fino (100 o 120) para completar el acabado.
- Proceder con el contorno de la estancia (lijadora para bordes y rascador).
- El pulido con un monocepillo equipado con un disco abrasivo (100 o 120) perfecciona la preparación de la superficie, en particular sobre parquets que presentan alternancias de veta: mosaico, espiga, bastón roto, punto de Hungría, etc.
- Quitar el polvo minuciosamente con un aspirador potente (superficie a vitrificar así como plintos, rebordes de ventanas y radiadores).



EU Ecolabel: FR/07/011

Mejor para el medio ambiente...

- Buenas prestaciones para un uso en el interior.
- Uso limitado de sustancias peligrosas.
- Bajo contenido en disolventes.

... mejor para usted.

Para más información sobre las razones que han conducido a conceder el sello ecológico a este producto, consultar el siguiente sitio web: <http://ec.europa.eu/ecolabel>

Técnica difundida por el Servicio de Documentación el 01.06.2012, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 01.06.2012. Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo. En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos. Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.